

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento acrílico base agua, antideslizante, para demarcación, decoración y protección de diferentes escenarios deportivos.

USOS

Para proteger y decorar canchas, escenarios deportivos, senderos peatonales y ciclo rutas, en diferentes sustratos como: concreto, madera o asfalto en interior y exterior.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

Antideslizante.
Alta resistencia al desgaste.
Lista para usar.
Fácil de aplicar.
Excelente estabilidad de los colores al exterior.
Amigable con el medio ambiente.

MODO DE USO**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

La superficie debe estar seca, libre de polvo, grasas, mugre y pintura deteriorada u otros agentes que puedan afectar la adherencia del producto.

Las pinturas deterioradas se deben eliminar mecánicamente. Si la superficie se encuentra pulida o con acabado liso y concreto nuevo se debe abrir poros con una solución de ácido muriático, 1 parte por 10 de agua.

Se deben resanar grietas, huecos y otros defectos que puedan afectar el acabado.

La humedad del sustrato no debe superar los 25°C. Se recomienda aplicar el producto en horas de la mañana y con ambiente seco.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Mezcle el producto en su envase original con una espátula limpia hasta obtener una consistencia uniforme.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Sobre superficie que no haya sido pintada, aplique una primera capa, agregando un 25% de agua al producto, para que haya una buena imprimación. Aplique 2 capas adicionales sin diluir el producto. Tiempo de secado entre capas 45 minutos.

Curado final para su uso 5 días.

En superficies que se vayan a hacer repintes y la pintura no está deteriorada, aplicar dos capas del producto sin diluir.

Se debe hacer mantenimiento preventivo cada año, lavando con agua potable y desengrasante, dependiendo del tráfico y la exposición a la intemperie. Lave con agua los equipos de aplicación. Si amenaza lluvias, parar la aplicación.

RECOMENDACIONES

Este producto es solo para tráfico liviano. No utilizar para el uso de vehículos, motocicleta y camiones de transporte de carga. Evitar el empozamiento de agua sobre el sustrato.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Mantengase fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con la piel y los ojos. No ingiera alimentos en su manipulación. No inhale. Se recomienda el uso de mascarilla y guantes. No es inflamable. Los desechos y residuos del producto deben disponerse en rellenos sanitarios controlados. Evite que el producto sea vertido en el alcantarillado o en fuentes de agua.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Viscosidad 110-120 KU
Densidad 4.8 - 5.2 kg/gal
Sólidos por volumen 50-55%
PH 8.5-9.5
Secamiento al tacto 20 - 40 min
Secamiento al manejo 1-2 h

RENDIMIENTO

TIPO DE SUPERFICIE	RENDIMIENTO PRÁCTICO
Concreto	13 - 15m ² /gal. a 2 manos
Asfalto o madera	8 - 10 m ² /gal. a 3 manos

El rendimiento práctico puede variar dependiendo de la calidad del sustrato, las condiciones atmosféricas y la experiencia del aplicador.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Galón plástico.
Cuñete plástico de 5 galones.

Tiempo de almacenamiento 36 meses a partir de la fecha de fabricación.